

Nettoyer et entretenir des revêtements par pulvérisation

Une recommandation d'IGP Pulvertechnik AG concernant le nettoyage de revêtements organiques

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Schweiz
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Les directives suivantes s'appliquent pour le nettoyage de revêtements organiques.

Nettoyage de façades en métal, assurance qualité RAL – GZ 632
www.grm-online.de

Entretien et nettoyage de façades en métal, directive CSFF 61.01
www.szff.ch

Recommandation de nettoyage pour la poudre de revêtement avec «effet mica perlé» www.igp.ch / Information technique TI 106.

Méthode pratique

Lavage avec beaucoup d'eau. Nettoyage avec une solution d'agent mouillant et à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Rincer et sécher.

Méthode spéciale selon le type d'évrassement

Retirer les graisses à l'aide d'une solution d'agent mouillant concentrée, d'alcool ou de tensioactifs après un court temps de réaction.

Les traces calcaires, résidus de mortier et éclaboussures de ciment se retirent à l'aide d'un vinaigre de nettoyage dilué (9.6%).

Traiter les traces de silicone et résidus de colle à l'aide d'un dissolvant de silicone.

Traiter les salissures indéfinissables et tenaces éventuellement avec un nettoyant pour façade ou Power Wipes www.interflon.net.

Remarques

Veuillez prêter une attention toute particulière aux revêtements avec effet métallisé, mica perlé et mat complet. Il convient de ce fait vérifier que les mesures mentionnées dans les méthodes spéciales n'entraînent pas de dommages sur la surface.

Nettoyage contrôle de façades métalliques

Entreprises contrôlées en Suisse www.szff.ch

Totalement interdit

Nettoyants contenant des solvants, diluants, de l'acétone, des hydrocarbures chlorés, etc.

Acides, solutions alcalines, nettoyants fortement alcalins, produits ou outils abrasifs.

Nettoyer et entretenir des revêtements par pulvérisation

Une recommandation d'IGP Pulvertechnik AG concernant le nettoyage de revêtements organiques

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Schweiz
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Lieux de stockage

- Le stockage peut avoir lieu dans des endroits secs ou sous des toitures aérées (formation d'eau de condensation minimisée).

Manipulation

Eviter les dommages mécaniques

Les profilés et tôles doivent être séparés de l'élément sur lequel ils sont stockés en étant soulevés avec précaution. Il faut absolument éviter de les tirer par une extrémité!

Echafaudage et bâches

Ne doivent en aucun cas reposer directement sur les surfaces enduites de peinture en poudre (danger de dommage mécanique).

Salissures

Les poussières de chantier alcalines et mortier doivent être précautionneusement éliminés en l'espace de quelques heures (danger de perte de brillance et de teinte, mais également éventuelle modification de surface).

Dans le cas de contamination, il ne faut en aucun cas utiliser un chiffon sec pour le nettoyage. Nous recommandons l'utilisation d'une éponge douce et de beaucoup d'eau.

Sécurité de qualité

Veillez s'il vous plaît respecter les normes CSFF:

- CSFF 41.07: Spécifications de qualité pour revêtements d'aluminium et d'acier
- CSFF 61.01: Spécifications pour l'entretien et le nettoyage des façades métalliques