



Pulverbeschichtungen reinigen und pflegen

Eine Empfehlung der IGP Pulvertechnik AG zur Reinigung von organischen Beschichtungen

Technische Information TI 108

Grundsätzlich kommen bei der Reinigung von organischen Beschichtungen die folgenden Richtlinien zur Anwendung.

Reinigung von Metallfassaden, Gütesicherung RAL – GZ 632 www.grm-online.de

Unterhalt und Reinigung von Metallfassaden, SZFF Richtlinie 61.01 www.szff.ch

Reinigungsempfehlung für IGP-Beschichtungspulver mit „Perlglimmereffekt“ www.igp.ch / Technische Information TI 106.

Praktische Vorgehensweise

Spülen mit viel Wasser. Reinigung mit Netzmittellösung und als Hilfsmittel Schwamm oder weichen Lappen verwenden. Nachspülen und trocknen.

Bestimmte Vorgehensweise nach Art der Verschmutzung

Fettige Beläge durch konzentrierte Netzmittellösung, Alkohol oder Tensid nach kurzer Einwirkungszeit entfernen.

Kalkflecken, Mörtelrückstände und Zementspritzer werden mit 1:1 verdünntem Putzesig (9.6%) abgelöst

Siliconflecken und Kleberrückstände mit Siliconentferner behandeln.

Nicht definierte hartnäckige Verunreinigungen allenfalls mit Fassadenreiniger (z.B. Ambruch2 www.ambruch.de) oder Power Wipes www.interflon.net behandeln.

Hinweise

Besondere Beachtung ist Beschichtungen mit Metallic-, Perlglimmer- und Stumpfmatteffekt zu schenken. Entsprechend sind die unter bestimmten Vorgehensweisen aufgeführten Massnahmen auf Beeinträchtigung der Oberfläche zu prüfen.

Kontrollierte Reinigung von Metallfassade

Geprüfte Firmen in der Schweiz www.szff.ch

Absolut verboten

Lösemittelhaltige Reiniger, Verdüner, Aceton, Chlorkohlenwasserstoffe, etc. Säuren, Laugen, stark alkalische Reiniger. Scheuermittel oder scheuernde Hilfsmittel.



IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
www.igp.ch
verkauf@igp.ch
www.doldgroup.com